

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

## RESINAL GE-740

### Resina alquídica estirenada.

#### • Características:

Contenido de sólidos:	65 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z <sub>5</sub> - Z <sub>7</sub>
Índice de acidez:	máx. 12 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 9
Solvente:	Xileno - Solvente alifático 100/130.

#### • Usos y Aplicaciones:

Esmaltes y acabados de secado rápido.

Esmaltes martillados.

#### • Secantes sugeridos:

0,2% de Pb sobre sólidos de resina.

0,2% de Co sobre sólidos de resina.

0,2% de Ca sobre sólidos de resina.

#### • Compatibilidad:

Solventes alifáticos: Mala.

Solventes aromáticos: Regular.

Ésteres y ésteres de glicoles: Buena.

Resinas alquídicas: Limitada. Se recomienda el ensayo previo en los sistemas en los que se utilizan.

#### • Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.