

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

RESINAL GI-756

Resina uretánica alifática larga en aceite.

• Características:

Contenido de sólidos:	55 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	X - Z ₁
Índice de acidez:	máx. 8 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 9
%NCO libre:	0%
Solvente:	Aguarrás.

• Usos y Aplicaciones:

Formulación de esmaltes y barnices de excelente resistencia a la intemperie.

Los productos obtenidos se caracterizan por su alta pintabilidad, brillo y durabilidad.

Posee muy baja tendencia al amarilleo.

• Secantes sugeridos:

0,20% de Pb sobre sólidos de resina.

0,02% de Co sobre sólidos de resina.

0,02% de Mn sobre sólidos de resina.

0,1% de anticapa.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.