

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

RESINAL GO-340

Resina alquídica corta en aceite.

• Características:

Contenido de sólidos:	50 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z ₃ - Z ₆
Índice de acidez:	18 - 22 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 9

• Usos y Aplicaciones:

Formulación de esmaltes horneables blancos y de color.
Se recomienda usar en cortes con resinas de melamina formol
butiladas en la relación alquídica / melamínica: 75 / 25 , 80 / 20,
sobre sólidos. Horneo: 20 – 30 minutos a 120°C.

Plastificante de nitrocelulosa.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Limitada.
Solventes aromáticos:	Buena.
Butanol:	Buena.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.