

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

## RESINAL GO- 360

**Resina alquídica larga en aceite. Sin solvente.**

### • Características:

Contenido de sólidos:	mín 99 %
Viscosidad (GARDNER, 25°C) 80% en aguarrás:	Z <sub>3</sub> - Z <sub>6</sub>
Índice de Acidez:	máx. 20 mgKOH/g
Color (GARDNER):	máx. 10

### • Usos y Aplicaciones:

Formulación de plastificante para caucho clorado.

Formulación de tintas offset, tintas de imprenta.

Plastificante para pinturas viales fundibles.

Formulación de barnices en combinación con resinas alquídicas medianas o largas.

En pinturas al látex, mejora la adherencia, resistencia al agua y baja la penetración. Se sugiere usar entre 5 y 7% sobre emulsión.

Vehículo de molienda.

### • Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Buena
Solventes aromáticos:	Buena
Aceites secantes minerales:	Buena
Resinas fenólicas y maleicas:	Buena

### • Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.