

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

## RESINAL GO-748

### Resina alquídica mediana.

#### • Características:

Contenido de sólidos:	50 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z <sub>4</sub> - Z <sub>7</sub>
Índice de acidez:	máx. 18 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 9
Solventes:	Aguarrás.

#### • Usos y Aplicaciones:

Formulación de barnices para madera.

Formulación de esmaltes sintéticos blancos y de color.

#### • Secantes sugeridos:

0,40% de Pb sobre sólidos de resina.

0,04% de Co sobre sólidos de resina.

0,04% de Ca sobre sólidos de resina.

0,2% de anticapa.

#### • Compatibilidad:

Solventes alifáticos: Buena.

Solventes aromáticos: Buena.

#### • Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.