

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

## RESINAL LI-780 / 80

Resina alquídica larga en aceite. Tipo isoftálica.

### • Características:

Contenido de sólidos:	75 ± 2% *
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z <sub>3</sub> - Z <sub>6</sub>
Índice de acidez:	máx. 16 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 9
Solvente:	Aguarrás.

\* A pedido del cliente este producto puede fabricarse al 100% de sólidos.

### • Usos y Aplicaciones:

Formulación de barnices para madera de gran penetración. Se obtienen productos de buen secado, a pesar del largo de aceite de la resina.

Formulación de tintas off-set.

### • Secantes sugeridos:

- 0,40% de Pb sobre sólidos de resina.
- 0,03% de Co sobre sólidos de resina.
- 0,04% de Mn sobre sólidos de resina.
- 0,03% de Ca sobre sólidos de resina.
- 0,2% de anticapa.

### • Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.