

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ACRIPOL AE-723

Resina Acrílica Estirenada. Secado al aire

• Características:

Contenido de sólidos:	50 ± 2%
Viscosidad (GARDNER):	W - Z
Índice de acidez:	máx. 6 mg KOH/g
Color (GARDNER):	máx. 5
Solvente:	Xilol.

• Usos y Aplicaciones:

Formulación de pinturas para piletas de natación, hormigón, pisos y acrílicas en general. Para estas aplicaciones puede usarse como plastificantes parafina clorada o bencilbutilftalato.

Formulación de pinturas para demarcación vial.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Mala.
Solventes aromáticos:	Buena
Esteres y Cetonas:	Buena

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.