

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ACRIPOL AF-331

Resina Acrílica para Sistemas Epoxi

• Características:

Contenido de sólidos:	55 ± 2%
Viscosidad (GARDNER):	Z - Z ₃
Índice de acidez:	máx. 75 ± 5 mg KOH/g
Color (GARDNER):	máx. 2
Solventes:	Acetato de etilglicol / High Flash
Relación de Solventes:	30 / 70

• Aplicaciones y sugerencias de uso:

Formulación de esmaltes horneables en combinación con resinas epoxi,

Relación de uso (sobre sólidos):

ACRIPOL AF-331:.....	40
Resina epoxi de equivalente 500:	60

Horneo:

Temperatura mín.:	150°C
Temperatura sugerida:.....	180°C.
Tiempo mín.:	20 min.
Tiempo sugerido:	30 mín.

Ajuste de Viscosidad Sugerido:..... Butilglicol.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Mala.
Solventes aromáticos:	Buena
Esteres y Cetonas:	Buena

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.