

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ACRIPOL AL-700

Resina Acrílica Pura. Secado al aire

• Características:

Contenido de sólidos:	55 ± 2%
Viscosidad (GARDNER):	Z - Z ₄
Índice de acidez:	máx. 6 mg KOH/g
Color (GARDNER):	máx. 2
Solvente:	Xilol

Los productos formulados con esta resina presentan una excelente resistencia a la intemperie, manteniendo alto brillo.

• Aplicaciones y sugerencias de uso:

Formulación de pinturas para piletas de natación, hormigón, pisos, demarcación vial y acrílicas en general.

Formulación de revestimientos de impermeabilización aplicables a muros interiores y exteriores.

Para estas aplicaciones se sugiere el uso de parafina clorada o bencilbutilftalato como plastificante, puede orientativamente, una relación 95 / 5 de resina / plastificante.

En aplicaciones sobre metales debe agregarse hasta 3% de RESIFEN FB-142 y hasta 0,5% de ácido fosfórico para mejorar la adherencia.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Mala.
Solventes aromáticos:	Buena
Esteres y Cetonas:	Buena

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.