

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

RESINAL CF-208

Resina Fenólica Modificada.

• Características:

Contenido de no volátiles:	> 99 %
Índice de acidez:	máx. 28 mg KOH/g
Punto de fusión:	118 ± 5°C
Viscosidad (GARDNER)	
55% en aguarrás:	T - W

• Aplicaciones y sugerencias de uso:

Formulación de adhesivos.

Formulación de barnices y esmaltes. Modificación de esmaltes sintéticos, confiriéndoles buen brillo, dureza y disminución de la tendencia al arrugado en capa gruesa.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Buena.
Solventes aromáticos:	Buena.
Resinas alquídicas medianas:	Buena.
Resinas alquídicas largas:	Buena.

• Presentación:

En piedras, en bolsas de 25 Kg.

A pedido del cliente puede comercializarse en solución en la concentración solicitada en tambores de 185 kilos.