

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

## RESINAL CG-101 Éster de Colofonia Modificada.

### • Características:

Contenido de no volátiles:	> 99 %
Índice de acidez:	máx. 30 mg KOH/g
Punto de fusión:	90°C - 105°C
Color (65% sólidos en xilol):	máx. 10 (GARDNER)

### • Aplicaciones y sugerencias de uso:

Formulación de pinturas para demarcación vial en combinación con resinas alquídicas sin solventes, como ser RESINAL GO-360 ó RESINAL LO-360.

En esmaltes sintéticos para mejorar tiempos de secado.

En adhesivos, como agente promotor de tack.

### • Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Muy buena.
Solventes aromáticos:	Muy buena.
Acetatos:	Muy buena.
Alcoholes:	Mala.

### • Presentación:

En piedras, en bolsas de 25 Kg.