

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

REPOL PA-225

Resina Poliamida. Sistemas Alcohol.

• Características:

Viscosidad Gardner (40% en isobutanol):	A - D
Indice de acidez	máx. 10 mg KOH/g
Valor amino:	máx. 10 mg KOH/g
Punto de ablandamiento:	110 ± 5 °C
Compatibilidad en alcohol:	Completa

• Aplicaciones y Usos:

REPOL PA-225 es una resina especialmente diseñada para la elaboración de tintas flexográficas al alcohol para la impresión sobre polietileno, aluminio y celofán entre otros sustratos.

Se obtienen tintas con excelente brillo, brindando muy buena adherencia y flexibilidad, presentando muy bajas temperaturas de gelificación.

REPOL PA-225 puede ser utilizada en formulaciones de adhesivos hotmelt. En este caso se recomienda agregar 0,5% de BHT como antioxidante.

• Compatibilidad:

Nitrocelulosa:	Buena.
Etanol:	Buena.
Butanol / Isobutanol:	Buena.
Solventes aromáticos:	Buena.
Solventes alifáticos:	Limitada.

RESINPOL s.a.i.c.

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

• **Presentación:**

REPOL PA-225 es comercializada en dos presentaciones:

Hebras: Finas hebras en bolsas de 12 Kg netos. Esta novedosa presentación tiene como ventaja la fácil y rápida disolución del material, evitando ajustes y pérdidas por evaporación de solventes durante este proceso.

Molida: Pequeñas piedras en bolsas de 20 Kg netos.