

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

REPOL EA-700

Endurecedor Poliamínico para Sistemas Epoxi.

• Características:

Contenido de no volátiles:	> 99 %
Valor amino:	700 ± 20 mg KOH/g
Equivalente amino:	80
Viscosidad GARDNER:	Z - Z ₄

• Aplicaciones y Usos:

Formulaciones de sistemas epoxi sin solvente o de altos sólidos.

Revestimiento de pisos, masillas, pisos autonivelantes, esmaltes, etc.

Se obtienen productos de buen secado, sin exudación, buena dureza y brillo, con mantenimiento del color.

• Relación de Uso:

Epoxy líquida (Equivalente epoxi = 200)	70	a	75
REPOL EA-505.....	30	a	25

• Presentación:

En tambores por 185 Kg.

A pedido del cliente este producto puede fraccionarse.