

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

## RESIMEL UB-124

Resina de urea-formaldehido butilada.

### • Características:

Contenido de sólidos:	60 ± 2%
Viscosidad (GARDNER,25°C):	R - V
Color (GARDNER):	máx. 2
Solventes:	Butanol / Xileno

### • Aplicaciones, Usos y Relaciones de Uso:

Formulación de esmaltes horneables en combinación con resinas alquídicas.

Relación de uso:

**Resina alquídica** ..... **70 a 80** (sobre sólidos)

**RESIMEL UB-124**..... **30 a 20** (sobre sólidos)

**Horneo:** 30 minutos a 140 - 150 °C.

Formulación de esmaltes horneables en combinación con resinas epoxi.

Relación de uso:

**Resina epoxi** (equivalente epoxi  $\cong$  500) ..... **70** (sobre sólidos)

**RESIMEL UB-124**..... **30** (sobre sólidos)

**Horneo:** 15 - 30 minutos a 180 - 200 °C.

Formulación de plastificantes para pisos o barnices en general de curado ácido.

Relación de uso:

**Resina alquídica** ..... **50** (sobre sólidos)

**RESIMEL UB-124**..... **50** (sobre sólidos)

**Catalizador:** : ácido p-toluensulfónico al 20% en butanol.

**Dosificación:** aprox. 6%

En esmaltes epoxi de secado al aire, como agente de nivelación y mojado de superficies.

**Dosificación:** 5% sobre resinas.

# RESINPOL s.a.i.c.

*Planta Industrial:*

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz  
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina  
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

*Oficinas administrativas:*

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

## • **Compatibilidad:**

Solventes aromáticos:	Buena.
Solventes alifáticos:	Limitada.
Butanol:	Buena.
Resinas alquídicas cortas:	Buena.
Resinas alquídicas medianas:	Limitada.

## • **Presentación:**

Tambor metálico por 185 Kg n netos.