

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

RESIMEL UP-200

Resina ureica plastificada.

• Características:

Contenido de sólidos:	60 ± 2%
Viscosidad (GARDNER,25°C):	S - W
Color (GARDNER):	máx. 7
Solventes:	n-Butanol / Isobutanol / Xileno

• Aplicaciones y Usos:

Formulación de plastificantes para pisos de curado ácido.

Formulación de barnices para madera de curado ácido.

Formulación de acabados industriales de curado ácido.

• Relación de uso:

RESIMEL UP-200	100 g
Catalizador (ácido p-toluensulfónico al 20% en butanol).....	3 a 5 ml

• Compatibilidad:

Solventes aromáticos:	Buena.
Solventes alifáticos:	Limitada.
Alcoholes:	Buena.
Ésteres:	Buena.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.