

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

RESIFEN FB-245

Resina fenólica.

• Características:

Contenido de sólidos:	60 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	Z ₂ - Z ₅
Color (Gardner):	máx. 8
Solventes:	Isobutanol - Acetato de etilglicol.

• Usos y Aplicaciones:

Formulaciones de barnices epoxi – fenólicos horneables de alta resistencia química y excelente elasticidad.

• Relación de Uso:

Resina epoxi (equivalente epoxi \cong 1600 / 2000) **70** (sobre sólidos)

RESIFEN FB-120..... **30** (sobre sólidos)

Horneo: 15 – 20 minutos a 180 – 190°C.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Mala.
Solventes aromáticos:	Buena.
Butilglicol / Etilglicol:	Buena.
Ésteres y Cetonas:	Buena.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.