

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

RESINAL CG-100

Resina Sintética Sólida.

• Características:

Contenido de no volátiles:	> 99 %
Índice de acidez:	máx. 30 mg KOH/g
Punto de fusión:	90°C - 105°C
Color (65% sólidos en xilol):	máx. 10 (GARDNER)

• Aplicaciones y sugerencias de uso:

En adhesivos, como agente promotor de tack.

En algunas aplicaciones puede reemplazar a resinas de petróleo.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Muy buena.
Solventes aromáticos:	Muy buena.
Acetatos:	Muy buena.
Alcoholes:	Mala.

• Presentación:

En piedras, en bolsas de 25 Kg.