

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

REPOX DE-250

Diluyente epoxi reactivo.

• Características:

Contenido de sólidos:	mín. 98%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	< A
Color (Gardner):	máx. 3
Equivalente epoxi:	205 ± 10 g/eq.

• Usos y Aplicaciones:

Este glicidil éter tiene la función de reducir la viscosidad en sistemas epoxi, haciendo más fácil la aplicación de pinturas, encapsulados o impregnaciones.

Aumenta la flexibilidad y resistencia al impacto, sin disminuir en forma considerable la resistencia química.

Aumenta el pot life en sistemas epoxi / poliamida o epoxi / amina, siendo la dureza algo menor en los curados con poliamida e igual en los realizados con aminas.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos:	Mala.
Solventes aromáticos:	Buena.
Ésteres y Cetonas:	Buena.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.