

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

REPOX EE-744

Éster de Epoxi de secado al aire.

• Características:

Contenido de sólidos:	62 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	X - Z ₁
Índice de acidez:	máx. 12 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 10
Solventes:	Xileno / Solvente 100-130 *

* A pedido del cliente puede ser fabricado en otros solventes.

• Usos y Aplicaciones:

Formulación de fondos de secado al aire.

Formulación de convertidores de óxido de secado al aire.

• Secantes sugeridos:

0,40% de Pb sobre sólidos de resina.

0,04% de Co sobre sólidos de resina.

0,04% de Ca sobre sólidos de resina.

0,2% de anticapa.

• Compatibilidad:

Solventes alifáticos: Buena.

Solventes aromáticos: Buena.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.