

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109

BARNIZ LTF-760

Barniz Oleoresinoso

• Características:

Contenido de sólidos:	65 ± 2%
Viscosidad (GARDNER, 25°C):	T - W
Índice de acidez:	máx. 10 mg KOH/g
Color (Gardner):	máx. 13
Solvente:	Aguarrás.

• Usos y Aplicaciones:

Formulación de barnices horneables protectores para interior de envases metálicos.

Recomendaciones de uso:

Llevar a viscosidad de aplicación con aguarrás / butilglicol (9 / 1).

Horneo: 15 – 20 minutos a 150 – 170°C.

• Secantes sugeridos:

0,05% de Zr sobre sólidos de resina.

0,02% de Co sobre sólidos de resina.

0,1% a 0,2% de de anticipa sobre barniz terminado.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.