

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ADITIVO A-100

Aditivo Modificador de Tensión Superficial No Siliconado.

• Características:

Contenido de sólidos:	70 ± 2 %
Viscosidad (GARDNER):	B - E
Color (Gardner):	máx. 3
Aspecto:	Líquido transparente.

Modifica las propiedades físicas de la película, mejorando la fluidez, nivelación, pintabilidad y adherencia a distintos sustratos y entre capas.

Controla la formación de espuma y cráteres.

No modifica la resistencia a la intemperie.

• Usos y Aplicaciones:

Actúa en sistemas no acuosos. Encuentra aplicación en sistemas alquídicos, alquídicos / melamina, poliésteres, poliuretanos, epoxies y otros.

- En pinturas de aplicación por chorreo o inmersión, ya que elimina burbujas y mejora la fluidez de las mismas.
- En planografía mejora el aspecto de la impresión.
- En horneables mejora el aspecto final de la superficie pintada.
- En las pastas de aplicación por rodillo o espátula mejora la homogeneidad del film aplicado.

• Dosificación:

Varía entre el 0,05% al 0,2 % sobre sólidos de resina.

La cantidad de aditivo a utilizar debe ensayarse en cada caso particular teniendo en cuenta que dosis superiores o inferiores a la adecuada no producen el efecto buscado.

RESINPOL s.a.i.c.

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

• **Compatibilidad:**

Solventes alifáticos:	Buena
Solventes aromáticos:	Buena
Butanol:	Buena
Alcoholes de bajo peso molecular	Regular

• **Presentación:**

Tambor metálico por 185 Kg netos.

Bidón por 30 Kg netos (a pedido del cliente puede fraccionarse en otras cantidades).