

Planta Industrial:

Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz
(2812) Pcia. Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas).

Oficinas administrativas:

Av. San Isidro 4132 - (1429) - C.A.B.A.
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109.

ADITIVO CNV-100

Aditivo Convertidor de Óxido.

• Características:

Materia activa:	18 ± 2%
Solvente:	Isobutanol.
Aspecto:	Líquido transparente.

• Usos y Aplicaciones:

Auxiliar inhibidor de corrosión para pinturas de una sola capa.

En formulación de fondos y esmaltes anticorrosivos de secado por oxidación de tipo alquídicos, ésteres de epoxi, stand oil, etc.

• Dosificación y Sugerencias de Uso:

Esmaltes: Se recomienda utilizar un 1% de aditivo sobre el total de pintura. Para blancos y tonos pastel, utilizar 4% de fosfato de cinc; para colores puede reemplazarse por cromato de cinc.

Fondos: Se recomienda utilizar un 2% de aditivo sobre el total de pintura y 4% de cromato de cinc.

Su incorporación debe efectuarse luego de **4 horas** como mínimo de agregados los secantes, antes del ajuste de viscosidad.

Se sugiere aumentar entre un 10 - 20 % las cantidades de secantes.

• Presentación:

Tambor metálico por 185 Kg netos.

Bidón por 30 Kg netos (a pedido del cliente puede fraccionarse en otras cantidades).